BUILDING COMMON GROUND

MAX FRANK®

Technisches Datenblatt

Intec® Standard Injektionsschlauch

Intec® Standard Injektionsschlauch ist ein flexibler, stabiler und mit Harzen einfach verpressbarer Injektionsschlauch zur Abdichtung von Arbeitsfugen.

Produkt

Beschreibung	**Intec® Standard Injektionsschlauch** zählt als langjährig bewährte Möglichkeit zur Fugenabdichtung durch Verpressschlauchsysteme.
Verwendung	**Intec® Standard Injektionsschlauch** wird zur Abdichtung von internationalen Bauprojekten gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, sowie Sickerwasser und Bodenfeuchtigkeit eingesetzt. Durch das geprüfte Schlauchsystem mit den bewährten Injektions-materialien ist eine sichere, durchgängige Abdichtung von WU-Bauwerken erwiesen.
Eigenschaften/ Vorteile	▪ patentierte Ventiltechnologie ▪ einfache Handhabung bei der Installation ▪ passend für eine Vielzahl von Anwendungsfällen ▪ langfristig bewährt in vielen internationalen Projekten ▪ getestet unter den am häufigsten auftretenden Druckverhältnissen ▪ Prüfdruck 5,0 bar (50 m Wassersäule) ▪ maximal zulässiger Wasserdruck gemäß allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis 2,0 bar (20 m Wassersäule)

Prüfung

Genehmigung/ Zulassung	Prüfzertifikat der Technischen Universität München (abP-Nr.: P-51-08-0156) Prüfung des Verpressmaterials auf Verhalten mit Trinkwasser nach KTW- und UBA-Leitlinie.

Produktdetails

Gestaltung	Runder, schwarzer, hochfester & gummierter PVC mit einem Innendurchmesser von 5 mm und einem Außendurchmesser von 11 mm.

MAX FRANK Group
Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Germany | info@maxfrank.com

Verpackung	**Intec® Standard Injektionsschlauch** wird als 100 lfm/Rolle geliefert.
Lagerung	**Intec® Standard Injektionsschlauch** sollte in kühlen, trockenen Verhältnissen bei Temperaturen von +1°C bis +40°C gelagert werden. Der Schlauch ist ungeöffnet, unbeschädigt und originalverpackt mindestens 48 Monate nach der Herstellung haltbar.
Physikalische Eigenschaften	Schlauchkern: Shore A Härte 80 +/- 5; Zugfestigkeit >15 N/mm²(DIN EN ISO 868/527)

Anmerkung:

Die Verwendbarkeit der Produkte in der konkreten Einbausituation ist durch den Anwender zu prüfen. Dieses Datenblatt wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher, ohne vorherige Information des Kunden ausdrücklich vorbehalten. Die jeweils gültige Version ist auf unserer Website unter: www.maxfrank.com zu finden. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

MAX FRANK Group
Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Germany | info@maxfrank.com